

NV2350H

商业级高遮盖可移白胶车身贴

产品描述：

面膜：80micron 高遮盖 PVC 光膜；
胶水：可移透明胶
底纸：120gsm 单面 PEK 白硅纸
宽幅：0.914/1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、产品吸墨稳定，色彩还原度高；
- 2、胶性力值偏轻，适用于玻璃、亚克力板等光滑表面；
- 3、高遮盖面膜，遮盖率达到90%以上，有效遮盖被贴物颜色；
- 4、产品尺寸稳定性好，操作简单，应用范围广泛。

产品应用：

适用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	80±10
底纸克重	g/m ²	GB4669-1995	120±10
成品重量	g/m ²	GB4669-1995	255±20
光泽度 60°	%	GB8807-88	≥50
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥3
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥5
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤1.5
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤1.0
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥35
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥30
施工温度	℃		20±10℃
适用温度	℃		-20~+70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是六个月。

打印制作要求：

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为 50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

质保条件：

- 1、保质期为六个月：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。保质范围仅为吸墨性，其它物理参数仅为参考指标。
- 2、追诉期：自产品生产之日起六个月，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对漆板或光滑的背贴物，可保证一年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：

※上海五角场：

